

Greca 280 – centinata in opera

Voce di capitolato

“ Il manto di copertura sarà realizzato mediante posa in opera con centinatura a freddo di lastre semi-flessibili tipo Greca 280 in Polimglass (materiale sintetico in tre strati coestruso con procedimento brevettato). Lo strato superiore resistente ai raggi U.V. è in metacrilato con spessore medio di 0,2 mm, colorato nella massa con speciali master con finitura lucida. Lo spessore totale della lastra è di 3 mm, l'altezza massima del profilo è di 35 mm, il passo delle greche è di 280 mm, la larghezza della lastra è di 1180 mm, la lunghezza è a richiesta fino a 12,45 metri. Le lastre verranno bloccate alla struttura sottostante mediante gli appositi fissaggi sintetici Grecafix”.
